

# ООО «Автотранс»

ИНН 2303020592 КПП 230301001  
р/с 40702810403040000106  
к/с 30101810700000000536  
БИК 040349536  
г. Краснодар

Юридический адрес:  
352633, Россия, Краснодарский край,  
г. Белореченск, ул. Ленина 276  
тел. 8(918)421-18-04

Документ о качестве № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.СЛ05.Н01096 от 12.11.2015 г.

1. Предприятие-изготовитель: **ООО «Автотранс»**
2. Наименование потребителя: «для ознакомления»
3. Наименование продукции: **Смесь готовая гравийно-песчаная С4**
4. Карьер: **«Морозовский» Белореченского месторождения  
Белореченский район, Краснодарского края**
5. Нормативный документ: **ГОСТ 25607-2009**
6. Номер партии: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016 г. Количество: \_\_\_\_\_ тн

№ п/п	Наименование показателей	Показатели физико-механических свойств	
		требования по 25607-2009	Результаты испытаний
1.	Зерновой состав: ,полные остатки на ситах , % по массе		
	80	0-10	4,8
	40	15-35	21,7
	20	28-55	48,8
	10	40-70	61,3
	5	50-80	72,4
	2,5	60-85	80,6
	0,63	80-95	88,0
	0,16	91-97	93,6
	0,05	95-100	98,4
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	35 вкл.	14,1
3.	Прочность гравия, марка по дробимости	M1000, потери до 8% вкл.	M1000, потери 7,9%
4.	Марка по истираемости	от 20-30 , И2	И2, потери 22,0
5.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, в том числе глины в комках	не более 5 не более 1	1,6 нет
6.	Марка по морозостойкости	F150, потери 5,0	F150, потери 4.9
7.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	для всех видов строительства	Аэфф-65
8.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не норм.	1780

Директор



Какаев С.К.